

SPERRGRUNDIERUNG

Datum : 09.19

ABSCHNITT 1: WERKSTOFFBESCHREIBUNG**1.1 ANWENDUNGSBEREICH**

Kreadiano Sperrgrundierung ist eine gebrauchsfertiger Isolier- und Absperrgrund mit Quarzsand für den Kalkdekorputz Antika von Kreadiano.

1.2 EIGENSCHAFTEN

- saugfähigkeitsregulierend
- schafft griffige Untergründe
- absperrend gegen Lignin und Gilbstoffe
- gebrauchsfertig

1.3 FARBTÖNE

Weiß pigmentiert.
Auf Wunsch auch eingetönt erhältlich.

1.4 ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit hängt von dem Saugverhalten des Untergrundes ab.
• ca. 200 g - 250 g / m², je nach Untergrund
Genauere Verbrauchsmengen durch Anfertigung einer Probefläche ermitteln.

1.5 TROCKNUNG (+20 °C)

Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

1.6 LAGERUNG

Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig.
Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung schützen.

ABSCHNITT 2: ANWENDUNGSTECHNISCHE HINWEISE**2.1 UNTERGRUND**

- Gips- und Gipsfaserplatten bei denen mit einer Verfärbung durch lösliche Bestandteile oder Durchschlagen von Gilbstoffen gerechnet werden kann
- Festhaftende Dispersionsanstriche
- Minerlischen Untergründe

Alle Untergründe müssen tragfähig, ausreichend formstabil, trocken, eben, fett-/öl- und staubfrei, frei von Schalungstrenn- und Nachbehandlungsmitteln, frei von Sinterschichten, schädlichen Ausblühungen und Verschmutzungen sowie frei von haftmindernden Rückständen und trennenden Substanzen sein. Bei kritischen Untergrund sind Vorversuche erforderlich, ggf. Gitterschnitt oder Kratzproben durchführen. Untergrund von Staub und losen Teilen säubern, grobe Unebenheiten beseitigen. Vorhandene Beschichtungen (Anstriche und Altputze) auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit prüfen. Vorbehandlung des Untergrundes bei Bedarf mit geeigneten Tiefengrund. Kreidende oder sandende Oberflächen vollständig entfernen. Kleisterrückstände vollständig entfernen.

2.2 AUFTRAGEN DER KREADIANO SPERRGRUNDIERUNG

Verarbeitungsfertig eingestellt, daher unverdünnt verarbeiten. Vor Gebrauch mit einem Elektrorührwerk gut aufrühren. Kreadiano Sperrgrundierung volldeckend im Kreuzgang mit der Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen. Bei Verfärbungen durch Lignin, Phenolharz oder ähnlichen Substanzen wird ein zweimaliger Anstrich notwendig. Zwischen den Arbeitsgängen mind. 12 Std. Trocknungszeit einhalten.

*Hinweis: Umgebende Flächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen.
Schützen Sie Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzer.*

SPERRGRUNDIERUNG

Datum : 09.19

2.3 VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Unteground- und Lufttemperatur 10 °C nicht unter- und 30 °C nicht überschreiten.

2.4 WERKZEUGREINIGUNG

Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

ABSCHNITT 3: KENNZEICHNUNG**3.1 WERKSTOFFBASIS**

- Kunstharzdispersion mit Quarzsand
- Wasserbasiert

3.2 VERTRÄGLICHKEIT

Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da sonst die produktspezifischen Eigenschaften beeinflusst werden.

3.3 EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

3.4 PRODUKT-CODE (GISCODE)

BSW20

3.5 ABFALLSCHLÜSSEL

080120

3.6 WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE

WGK 1

3.7 ENTSORGUNG

Nur völlig entleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte Gebinde und flüssige Reste müssen über die zuständige Sammelstelle für Altfarben/Altlacke oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

ABSCHNITT 4: WARN- UND SICHERHEITSHINWEIS

Während und nach der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen. Kann die Augen und Haut reizen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Hautreizungen und/oder anhaltenden Augenreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Haut gründlich mit Wasser abwaschen/duschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on(2634-33-5), 2-methyl-2H-isothiazol-3-on(2682-20-4), Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Dies ist eine anwendungstechnische Empfehlung, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen geben. Jedoch sind diese Empfehlungen unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produkts oder seiner Verwendung dienen. Wenn solche technischen Informationen geändert werden, sind frühere Informationen nicht mehr gültig.