

ABSCHNITT 1: WERKSTOFFBESCHREIBUNG

1.1 ANWENDUNGSBEREICH	KREADIANO SPERRGRUNDIERUNG ist eine gebrauchsfertiger Isolier- und Absperrgrund mit Quarzsand für den KREADIANO KALKPUTZ.
1.2 EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none">• saugfähigkeitsregulierend• schafft griffige Untergründe• absperrend gegen Lignin und Gilbstoffe• gebrauchsfertig
1.3 FARBTÖNE	Weiß pigmentiert.
1.4 ERGIEBIGKEIT	Die Ergiebigkeit hängt von dem Saugverhalten des Untergrundes ab. <ul style="list-style-type: none">• ca. 200 g - 250 g / m², je nach Untergrund Genauere Verbrauchsmengen durch Erstellen einer Probefläche ermitteln.
1.5 TROCKNUNGSZEIT (+20 °C)	Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.
1.6 LAGERUNG	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Vor Frost schützen. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung schützen.

ABSCHNITT 2: ANWENDUNGSTECHNISCHE HINWEISE

2.1 UNTERGRUND	<ul style="list-style-type: none">• Gips- und Gipsfaserplatten bei denen mit einer Verfärbung durch lösliche Bestandteile oder Durchschlagen von Gilbstoffen gerechnet werden kann• Festhaftende Dispersionsanstriche• Minerlichen Untergründe <p>Alle Untergründe müssen fest, tragfähig, ausreichend formstabil, trocken, eben, fett-/öl- und staubfrei, frei von Schalungstrenn- und Nachbehandlungsmitteln, frei von Sinterschichten, schädlichen Ausblühungen und Verschmutzungen sowie frei von haftmindernden Rückständen und trennenden Substanzen sein. Bei kritischen Untergrund sind Vorversuche erforderlich, ggf. Gitterschnitt oder Kratzproben durchführen. Untergrund von Staub säubern. Grobe Unebenheiten beseitigen. Lose Teile, hohlliegende Stellen und weitere Fehlstellen sind zu entfernen und fachgerecht zu schliessen. Vorhandene Beschichtungen (Anstriche und Altputze) auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit prüfen. Vorbehandlung des Untergrundes bei Bedarf mit geeigneten Tiefengrund. Kreidende oder sandende Oberflächen vollständig entfernen. Kleisterrückstände vollständig entfernen. Jegliche Fugen, Risse usw., ausser Bewegungsfugen, sind grundsätzlich mit Rissüberbrückungsgewebe zu armen.</p>
2.2 VERARBEITUNG	Verarbeitungsfertig eingestellt, daher unverdünnt verarbeiten. Vor Gebrauch mit einem Elektrorührwerk gut aufrühren. KREADIANO SPERRGRUNDIERUNG volldeckend im Kreuzgang mit der Rolle oder Bürste und Pinsel gleichmäßig auftragen. Bei Verfärbungen durch Lignin, Phenolharz oder ähnlichen Substanzen wird ein zweimaliger Anstrich notwendig. Zwischen den Arbeitsgängen mind. 12 Std. Trocknungszeit einhalten. Nicht zum sprühen verwenden. <i>Hinweis: Umgebende Flächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Schützen Sie Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzer.</i>

2.3 VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Unteground- und Lufttemperatur 10 °C nicht unter- und 30 °C nicht überschreiten.
-------------------------------------	--

2.4 WERKZEUGREINIGUNG	Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
------------------------------	---

ABSCHNITT 3: KENNZEICHNUNG

3.1 WERKSTOFFBASIS	<ul style="list-style-type: none">• Kunstharzdispersion mit Quarzsand• Wasserbasiert
---------------------------	---

3.2 VERTRÄGLICHKEIT	Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da sonst die produktspezifischen Eigenschaften beeinflusst werden.
----------------------------	---

3.3 EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
--	--

3.4 PRODUKT-CODE (GISCODE)	BSW20
-----------------------------------	-------

3.5 ABFALLSCHLÜSSEL	080120
----------------------------	--------

3.6 WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE	WGK 1
------------------------------------	-------

3.7 ENTSORGUNG	Nur völlig entleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte Gebinde und flüssige Reste müssen über die zuständige Sammelstelle für Altfarben/Alt-lacke oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
-----------------------	---

ABSCHNITT 4: WARN- UND SICHERHEITSHINWEIS

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser spülen/waschen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nicht zum sprühen verwenden. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit. Enthält Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz (3811-73-2).

Dies ist eine anwendungstechnische Empfehlung, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen geben. Jedoch sind diese Empfehlungen unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produkts oder seiner Verwendung dienen. Wenn solche technischen Informationen geändert werden, sind frühere Informationen nicht mehr gültig.
